

**PRODUTO****ECOMATE****DESCRIÇÃO**

Tinta lisa económica para a pintura de paredes no interior.

**CARACTERÍSTICAS**Boa aplicabilidade  
Boa opacidade**UTILIZAÇÃO**

Indicada para a pintura de superfícies interiores. Não é aconselhável a sua utilização em superfícies excessivamente lisas ou sobre superfícies já pintadas com espessa camada de tinta, uma vez que pode ocorrer fissuração.

**CERTIFICADOS**

Classificação “Qualidade do ar interior” segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

Todos os suportes devem apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

*Suportes novos* - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de primário. Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de primário antialcalino.*Suportes já anteriormente pintados* - Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas e proceder conforme indicado para suportes novos.**DADOS TÉCNICOS**Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa)..... Superficial ..... Ca. de 30 minutos  
Para repintura..... Ca. de 4 horas**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L

Este produto contém no máx. 8 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**PRODUTO****ECOMATE****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação .....	Trincha, rolo ou pistola
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Trincha ou rolo - primeira demão: até 10 % com água, restantes demãos: até 5 % com água
	Pistola - Diluição variável em função da pistola e do tipo de substrato
Aplicação.....	Aplicar 2 a 3 demãos de Ecomate

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos referir 9 a 11 m<sup>2</sup>/L por demão.

Estabilidade em armazém – 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**Observações:**

1 - Em locais propícios ao desenvolvimento de fungos ou zonas muito húmidas para melhorar a protecção da tinta Ecomate, recomenda-se adicionar até 5 % do Aditivo Anti-fungos (ref<sup>o</sup> 67-600).

2 - Não deve ser utilizado como preparação de fundos para qualquer outro sistema de pintura.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

**AGOSTO - 2013**

pág. 2/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.