

DESCRIÇÃO

Produto de base solvente que facilita a tarefa de remoção de tinta envelhecida, pois actua sobre ela, emolando-a e destacando-a do suporte. As suas principais características são:

- fácil de aplicar, não escorre em superfícies verticais
- forte acção decapante sobre quase todos os tipos de tinta
- isento de cloreto de metileno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|--|
| Aspecto: | Produto pastoso |
| Viscosidade (ISO 2555): | 110 ± 5 UK |
| Densidade (EN ISO 2811-1): | 0,84 ± 0,02 g/mL |
| Estabilidade em armazém: | 2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C. |

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Suportes metálicos: Aplicar directamente o Decapante sobre a tinta velha.

Outros suportes: Efectuar ensaio prévio uma vez que no caso de suportes sensíveis a solventes o Decapante pode danificá-los. Sobre suportes de madeira ou porosos, o Decapante pode penetrar profundamente, tornando difícil a sua remoção, podendo comprometer a aderência do novo esquema de pintura e/ou causar manchas.

APLICAÇÃO

| | |
|------------------------|---|
| Condições ambientais: | Temperatura - superior a 5 °C Humidade relativa - inferior a 80% Temperatura do suporte - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho |
| Diluição: | Pronto a aplicar |
| Processo de aplicação: | Aplicar com trincha uma camada farta e uniforme sobre a tinta a decapar. Deixar actuar 5 a 10 minutos. Com auxílio de uma espátula remover a tinta velha emolada. Repetir a operação caso a eliminação não tenha sido total. Limpar a superfície com um diluente de limpeza adequado. |

OBSERVAÇÕES

1. O Decapante contém solventes muito voláteis que podem ocasionar pressões altas no interior das embalagens. Assim, ao abrir as embalagens deve ter-se cuidado para evitar que a tampa salte bruscamente.
2. Devido ao elevado poder solvente do Decapante, deve evitar-se o seu contacto com a pele. Nos casos de existir contacto com a pele deve lavar-se a zona afectada com água e sabão.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A

1 / 1

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Espanha - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - clientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR0775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976